

Albasia Leichtsperrholz

Eigenschaften	Einheit	Norm	Wert
Rohdichte	kg/m ³	-	ca. 380
Holzfeuchte	%	EN310	8 - 12
Biegefestigkeit	längs in N/mm ²	EN310	33 / 12 mm
	quer in N/mm ²	EN310	29 / 12 mm
Toleranz	Stärke	EN315	+/- 0.3 mm
	Länge / Breite	EN315	+/- 3.5 mm
	Rechtwinklig	EN315	1 mm/m